



## 1. Produktbezeichnung

### Bauhaus Tapete Makulaturvlies

Artikelnummern: 343205, 343212, 342499

## 2. Produktbeschreibung

**Bauhaus Tapete Makulaturvlies** ist ein hochwertiges Glattvlies zur Untergrundvorbereitung für Tapezierungen oder als Untergrund für Farbenstriche. Das Material besteht aus Zellstoff, Synthefasern und einem Bindemittel.

## 3. Produktspezifikation

Rollenmaß 343205 (Länge x Breite): 25,00 m x 0,75 m (18,75 m<sup>2</sup>)

Rollenmaß 343212 (Länge x Breite): 50,00 m x 0,75 m (37,5 m<sup>2</sup>)

Rollenmaß 342499 (Länge x Breite): 25,00 m x 0,75 m (18,75 m<sup>2</sup>)

## 4. Substrat und Produktaufbau

Artikel 343205 und 343212 bestehen aus Vlies 150 g/m<sup>2</sup>, sind FSC®-zertifiziert, haben keine Beschichtung und keine Prägung. Artikel 342499 besteht aus Vlies 120 g/m<sup>2</sup> zzgl. 50 g/m<sup>2</sup> Wasserdecker und hat keine Prägung.

## 5. Eigenschaften

- CE-Konform nach DIN EN 15102 : 2007 – A1 : 2011
- Schwer entflammbar nach DIN EN 13501–1, Brandklasse B–s1, d0
- Wasserdampfdurchlässig nach DIN EN 53122
- FSC®-zertifiziert
- Umweltfreundlich, da PVC- und glasfaserfrei
- Gütegeprüft nach den RAL-Gütebestimmungen für Tapeten/RAL-GZ 479
- Das Herstellungsverfahren entspricht den folgenden Europäischen Normen:
  - EN 234 Festlegung für Wandbekleidungen für nachträgliche Behandlungen
  - EN 235 Wandbekleidungen – Begriffe und Symbole
  - EN 12149 Bestimmungen der Migration von Schwermetallen, des Gehaltes an Vinyl-Monomer sowie der Formaldehydabgabe
  - EN 12956 Bestimmungen der Maße, Geradheit, Wasserbeständigkeit und Abwaschbarkeit
- Dimensionsstabil, keine Weichzeit erforderlich
- Ausgezeichneter Tapezier- und Anstrichgrund
- Haftbrücke auf sehr glatten, nicht saugfähigen Untergründen
- Hochstabil und reißfest, daher rissüberbrückend
- Verarbeitung auch mit Kleistergerät oder in Wandklebetechnik (trockene Tapetenbahn auf eingekleisterte Wand einlegen) möglich
- Aufgebrachte Kleisterverklebungen sind problemlos wieder entfernbar
- Bei richtiger Verarbeitung später restlos trocken abziehbar

## 6. Verarbeitung

### 6.1. Untergrund

Zur Verarbeitung von **Bauhaus Tapete Makulaturvlies** muss der Untergrund trocken, glatt, eben, fest, sauber, trag- und saugfähig sein. Alte wasserlösliche Anstriche und alte Tapeten müssen restlos entfernt werden. Stark saugende, leicht kreidende oder sandende Untergründe müssen mit einem wasserverdünnbaren Tapetengrundiermittel (z. B. Metylan Tapetengrund farblos) verfestigt werden. Weitere Hinweise dazu liefert auch das BFS-Merkblatt Nr. 16 „Technische Richtlinien für Tapezier- und Klebearbeiten“, Punkt 4.1. Raue, unebene Untergründe sollten mit einer gipshaltigen Spachtelmasse geglättet werden.

### 6.2. Verarbeitungsbedingungen

Optimale Tapezierbedingungen herrschen bei Temperaturen von +15 bis +20°C und einer Luftfeuchtigkeit von 30 bis 60 %. Starkes Heizen oder Zugluft während des Trocknens führen zu offenen Nähten und sind deshalb unbedingt zu vermeiden.

### 6.3. Klebemittel und Verarbeitung

Generell sollten die Tapetenrollen vor dem Auspacken und Zuschneiden auf identische Artikel- und Anfertigungsnummern sowie Muster- und Farbtongleichheit geprüft werden. Beim Zuschneiden der Bahnen auf farbliche und strukturelle Abweichungen prüfen (Fächerprobe).

Auf den meisten Untergründen wie z. B. Innenwandputzen, Gipskartonplatten, glatten Betonflächen und Mischuntergründen kann **Bauhaus Tapete Makulaturvlies** mit Röllkleister gemäß Herstellerangaben verarbeitet werden. Zur optimalen Verarbeitung empfehlen wir Metylan NP Power Granulat plus. Die Tapete ist prinzipiell trocken abziehbar. Dies kann jedoch je nach Kleistereinsatz eingeschränkt sein.

Den Kleister mit einer Kleisterrolle etwas über Bahnbreite gleichmäßig und satt auf den Untergrund auftragen. Dann die zugeschnittene Bahn trocken in das Kleisterbett einlegen und mit einer Moosgummirolle andrücken. Überstände (an Decken und Fußleisten) mit dem Cutter-Messer abschneiden.

Hinweis: Zur exakten Ausbildung an Außenecken, z. B. bei Fenster- und Türnischen, empfehlen wir den Einsatz eines Tapeteneckprofils.

### 6.4. Nachbehandlung

Überschüssiger Kleister und Kleisterflecken sollten während des Tapezierens möglichst vermieden werden. Kommt es dennoch dazu, sofort sorgfältig mit klarem Wasser und einem sauberen Schwamm entfernen.

### 6.5. Weiterverarbeitung und Anstrich

**Bauhaus Tapete Makulaturvlies** ist ein hervorragender Träger für hochwertige Tapezierungen und ein Problemlöser bei schwierigen Untergründen. Bei Tapezierungen darauf wird eine Vorkleisterung, bei einem Anstrich wird der Einsatz einer Rolle mit ca. 12 mm Florhöhe empfohlen.

Durch mechanische Beanspruchung wie Reiben, Kratzen usw. kann es zu einem sichtbaren Abrieb an der Oberfläche kommen. Daher empfehlen wir für dunkle und intensive Farbtöne in matter Optik das Produkt Sikkens Alphacron Pure oder die seidenglänzenden Produktvarianten. Je nach Glanzgrad und Farbtonintensität in Kombination mit der Oberflächenstruktur der Tapete kann das Farb- und Glanzspiel individuell ausfallen. Deshalb ist eine Probebeschichtung an einem nicht tapezierten Musterstück für die richtige Farbqualität- und Farbtonauswahl hilfreich.

Bei nachträglichen Ausbesserungen der gestrichenen Flächen ist selbst bei Verwendung des Originalmaterials ein Abzeichnen der Stellen möglich.

Es wird empfohlen, eine Probefläche inklusive Anstrich anzulegen, um diese mit dem Auftraggeber abzustimmen.

### 6.6. Renovierung und Resteentsorgung

Trocken abziehbar – je nach Kleisterauswahl und Farbauftrag. Reste können mit dem Hausmüll entsorgt werden.

## 7. Beratung und Auskünfte

Tapetenfabrik Gebr. Rasch GmbH & Co. KG  
Raschplatz 1 | 49565 Bramsche  
Telefon +49 5461 81-1176  
Fax +49 5461 81-91176  
info@bauhaus-tapete.de  
www.bauhaus-tapete.de